

CORROSION PREVENTATIVES													
Product	Basic medium	Viscosity at 40 °C	Flashpoint (°C)	Type of film	Film-forming portion (%)	Film strength (µm)	Corrosion protection		Drying time at 20°C	Barum	Application	Application in Greek	
CONTAINS SOLVENTS													
Rustilo 5905	Diacetone alcohol		65	oily	75	5	Not specified	Not specified	n.a.	-	Anti-corrosion medium and assembly fluid.	Μέσο κατά της διάβρωσης και υγρό συναρμολόγησης.	
Rustilo DWX 10	White spirit		> 38	no film	0	0	not evaluated	not evaluated	15	-	Dewatering fluid.	Υγρό απομάκρυνσης υγρασίας.	
Rustilo DWX 21	Deaeromatised KW		> 38	oily	30	3-4	3	1	60	-	Corr. and DW fluids for short-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για βραχυπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DWX 30	White spirit		> 38	petroleum jelly-like	8	0.6-1	8-12	3-6	30	-	Corr. and DW fluids, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μεσοπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DWX 31	Deaeromatised KW		> 38	petroleum jelly-like	19	2-4	12	6	40	-	Corr. and DW fluids, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μεσοπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DWX 32	Deaeromatised KW		> 38	Vaseline-like, solid	32	4-6	18	9	90	-	Corr. and DW fluid, long-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μακροπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 180 X	Isoparaffin		58	oily, petroleum jelly-like	11	1.2-1.5	12	4-6	40	-	Corr. and DW fluid, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μεσοπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 210 X	Isoparaffin		67	oily	30	3.5-5	3	1	90	-	Corr. and DW fluid, short-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για βραχυπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 230 X	Isoparaffin		58	oily, petroleum jelly-like	24	3	12-15	3-6	80	-	Corr. and DW fluids, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μεσοπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 300 X	Isoparaffin		65	petroleum jelly-like	8	0.6-1	8-12	3-6	40	-	Corr. and DW fluids, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μεσοπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 330	Deaeromatised KW		> 62	strong petroleum jelly-like	40	7	24	12	120	-	Corr. and DW fluid, extra long protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για εξαιρετικά μακροπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 370	Deaeromatised KW		> 62	petroleum jelly-like	31	4-6	18	9	90	-	Corr. and DW fluid, long-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για μακροπρόθεσμη προστασία.	
CONTAINS SOLVENTS: VOC-CONFORM (EC SOLVENT DIRECTIVE 1999/13/EC and 31.BlmSchV (The German Solvent Ordinance))													
Rustilo 4135 HF	Deaeromatised KW		113	Vaseline-like	10	2-25.5	12	3	> 10 h	-	Corr. and DW fluid, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για προστασία μέσης διάρκειας.	
Rustilo DW 160 HF	Deaeromatised KW	2.4	> 89	oily	8	< 1	2	n.e.	> 10 h	-	Corr. and DW fluid, short-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για βραχυπρόθεσμη προστασία.	
Rustilo DW 180 HF	Deaeromatised KW	3.1	> 89	oily, petroleum jelly-like	12	0.5	9-12	1-3	> 10 h	-	Corr. and DW fluid, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για προστασία βραχυπρόθεσμης διάρκειας.	
Rustilo DW 310 HF	Deaeromatised KW	4.8	> 90	petroleum jelly-like	20	1.5	9-12	4-6	> 10 h	-	Corr. and DW fluid, medium-term protection.	Υγρό κατά της διάβρωσης και απομάκρυνσης υγρασίας για προστασία μέσης διάρκειας.	
CORROSION PREVENTATIVE OILS													
Rustilo 4163	Mineral oil	7	110	oily	100	2	12-24	not evaluated	N/A	-	Corrosion protection oil, low viscosity. Conforms to the German Solvent Ordinance (BImSchV, VOC).	Λάδι προστασίας από διάβρωση, χαμηλού ιξώδους. Συμμορφώνεται με την Γερμανική Κανονιστική Πράξη Διαλυτών (BImSchV, VOC).	
Rustilo 66 VCI	Mineral oil + VCI	13	> 130	thin, oily	100	2-3	5 years (sealed pack)	not evaluated	N/A	-	Corrosion protection oil with steam phase corrosion protection (VCI active substance).	Λάδι προστασίας από διάβρωση με προστασία από διάβρωση στη φάση ατμού (δραστική ουσία VCI).	
Rustilo 612	Mineral oil	12	150	oily	100	2-4	4	not evaluated	N/A	-	Corrosion protection oil, low viscosity. Conforms to the German Solvent Ordinance (BImSchV, VOC).	Λάδι προστασίας από διάβρωση, χαμηλού ιξώδους. Συμμορφώνεται με την Γερμανική Κανονιστική Πράξη Διαλυτών (BImSchV, VOC).	
Rustilo 637	Mineral oil	37	190	oily	100	3-5	6	not evaluated	N/A	-	Corrosion protection oil, medium viscosity. Conforms to the German Solvent Ordinance (BImSchV, VOC).	Λάδι προστασίας από διάβρωση, μέσου ιξώδους. Συμμορφώνεται με την Γερμανική Κανονιστική Πράξη Διαλυτών (BImSchV, VOC).	
Rustilo 652	Mineral oil	52	190	oily	100	3-5	6-9	not evaluated	N/A	-	Corrosion protection oil, high viscosity. Conforms to the German Solvent Ordinance (BImSchV, VOC).	Λάδι προστασίας από διάβρωση, υψηλού ιξώδους. Συμμορφώνεται με την Γερμανική Κανονιστική Πράξη Διαλυτών (BImSchV, VOC).	
WATER-SOLUBLE VOC-CONFORM (EC SOLVENT DIRECTIVE 1999/13/EC and The German Solvent Ordinance (31.BlmSchV))													
Rustilo Aqua 21	Mineral oil, water-soluble	70	> 150	thin, oily	ending on the concentr	ending on the concentr	8-12 (20%)	not evaluated	60-240	-	Water-soluble corrosion protection oil.	Υδατοδιαλυτό λάδι προστασίας από διάβρωση.	
Rustilo Aqua 30	Microemulsion	N/A	N/A	Vaseline-like	10	0.9	9	N/A	30	-	Microemulsion, "ready to use".	Microemulsion, "ready to use".	
Rustilo Aqua 498	Microemulsion	32	N/A	oily, petroleum jelly-like	36	20	12-36	6-18	60-240	-	Water-soluble corrosion protection agent "ready to use".	Υδατοδιαλυτό μέσο προστασίας από τη διάβρωση «έτοιμο προς χρήση».	
Rustilo Aqua 2 FD	Mineral oil, water-soluble	87	> 150	oily	ending on the concentr	ending on the concentr	8-12 (20%)	not evaluated	60-240	-	Water-soluble corrosion protection oil.	Υδατοδιαλυτό λάδι προστασίας από τη διάβρωση.	
Rustilo Aqua 2 PD	Mineral oil, water-soluble		> 150	oily	ending on the concentr	ending on the concentr	8-12 (20%)	4	60-240	✓	Water-soluble corrosion protection oil.	Υδατοδιαλυτό λάδι προστασίας από τη διάβρωση.	